

PRESIONES DE TRABAJO TUBERIAS DE COBRE

D.NOMINAL	TIPO K		TIPO L		TIPO M	
	PRES.MAX.DE TRABAJO					
PULG	KG/CM2	LB/PULG2	KG/CM2	LB/PULG2	KG/CM2	LB/PULG2
3/8	89	1266	62	882	44	626
1/2	70	995	57	811	39	555
3/4	66	939	45	640	31	441
1	51	725	39	555	27	384
1 1/4	41	583	35	498	26	370
1 1/2	38	540	32	455	.	.
2	34	484	28	398	23	327